TITAN YACHT PRIMAIRE EPOXY

DESCRIPTION

Apprêt à deux composants. Possède une grande adhérence, résistance à l'eau et effet protecteur. Base appropriée pour les produits TITAN YACHT.

CHAMPS D'APPLICATION

Sur surfaces submergées ou en atmosphère marine, spécialement sur fer, aluminium, acier inoxydable, etc. ainsi que bois et polyester.

DONNÉES TECHNIQUES

Finition : Semi brillant
Couleur : Beige
Densité : 1,34
Volume solide : 47,7 %
Point d'inflammation : 32°C SETA-FLASH Pot fermé.
Rendement : 8 - 10 m²/L (30 - 35 microns secs)

Séchage	Au toucher	Total	Nouvelle couche
A 10°C	80 minutes	5 - 6 heures	36 - 48 heures
A 23°C	40 minutes	2 ½ - 3 heures	24 heures

Des variations de température, humidité, épaisseur etc., peuvent entraîner des changements dans le séchage, rendement etc.
Conditionnements : 750 ml et 4 L

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pistolet à air Airless Brosse
Dilution d'orientation 10 – 15 %
Diluant : Dissolvant TITAN YACHT.
Epaisseur totale recommandée : 60 – 70 microns de pellicule sèche.
Nettoyage ustensiles : Dissolvant TITAN YACHT.
Mélanger étroitement 4 parts en volume de BASE avec 1 part de DURCISSEUR et laisser reposer pendant ½ heure avant d'employer le mélange. Sous une température de 10°C l'apprêt ne durcit pas. Le mélange s'épaissit après 6 – 8 heures. Appliquer sur des surfaces dégraissées, propres et sèches.
Préparation de surfaces neuves :
- Métalliques : Désoxyder. Appliquer 2 couches (fer submergé, 4 couches) d'impression Epoxy TITAN YACHT à intervalles de 24 heures l'une après l'autre.
- Polyester : Dégraisser à fond avec le Diluant TITAN YACHT et poncer superficiellement avant d'appliquer une couche.
- Surfaces en bois : Appliquer une ou deux couches sur des surfaces propres, sèches et poncées, après avoir éliminé la poussière.

Nouvelles couches :
Si les peintures sont en mauvais état, elles doivent être totalement éliminées avec le Décapant TITAN, laver la surface à l'eau douce et procéder comme sur des surfaces neuves.
Attention : L'apprêt doit être recouvert avant 5 jours.

PRÉCAUTIONS

Appliquer dans des endroits correctement aérés. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser si nécessaire une protection des voies respiratoires.